



## Белый цементный клей White FIX



- для внутренних и наружных работ;
- для укладки керамической, кафельной плитки, стекломозаики, всех видов мрамора, крупноформатных плит из природного камня и керамогранита по любым подготовленным основаниям (кирпич, бетон, цементная и гипсовая штукатурка, цементная стяжка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, старая плитка и т.п.). Может использоваться для устройства системы “Теплый пол”, а также в резервуарах с водой(бассейны) и помещениях с повышенной влажностью.

### Область применения

Сухая смесь на основе белого цемента, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. Предназначена для укладки керамической, кафельной плитки, стекломозаики, всех видов мрамора, крупноформатных плит из природного камня и керамогранита по любым подготовленным основаниям (кирпич, бетон, цементная и гипсовая штукатурка, цементная стяжка, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, старая плитка и т.п.). Может использоваться для устройства системы “Теплый пол”, а также в резервуарах с водой(бассейны) и помещениях с повышенной влажностью. Рекомендована для детских и медицинских учреждений. Для внутренних и наружных работ. Работы с применением клея производятся при температуре от + 5 до + 30 °С во всех климатических зонах.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Основание необходимо выровнять. Перед проведением работ поверхность основания необходимо обработать грунтовкой в зависимости от типа основания. Работы с применением клея производить после полного высыхания грунтовки.

### Приготовление раствора

Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водопроводной водой, из расчета 1 мешок смеси на 5,0 – 6,5 л воды, при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 минут для созревания, затем перемешать повторно. При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь - вода». Передозировка воды не допускается. Полученную смесь необходимо использовать в течение 3-х часов.

### Выполнение работ

Клей равномерно нанести на основание гладким шпателем, а затем распределить зубчатым шпателем. Размер шпателя подобрать в зависимости от формата плитки. Для крупноформатной керамогранитной плитки используется шпатель с размерами зубьев не менее 8 мм. На клеевой слой раствора укладывается плитка и вдавливается. Укладывать плитку встык не рекомендуется. При креплении плит из природного камня и керамогранита, плит с разной толщиной и рельефом, клеевой раствор можно

дополнительно наносить на рабочую поверхность плиты. Затирку швов допускается производить через 24 часа. Швы под затирку необходимо зачистить в процессе укладки.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Продукция должна храниться в ненарушенной фирменной упаковке в сухом помещении на паллетах.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Работы рекомендуется проводить в резиновых перчатках.

### **ВНИМАНИЕ!**

Изготовитель не несет ответственность за неправильное использование материала, а также его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

В связи с постоянной оптимизацией свойств смеси данное техническое описание утрачивает силу после выхода обновленной редакции.

### **Технические характеристики клея White FIX**

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,20-0,26
Рекомендуемая толщина слоя, мм	3-15
Ориентировочный расход клея при работе шпателем 6*6мм, кг на 1 м. кв.	3,1-3,6
Жизнеспособность, час, не менее	3,0
Время укладки плитки, минут не менее	20
Время корректировки плитки, минут не менее	20
Возможность хождения через, час, не ранее	24
Адгезия к бетону, МПа, не менее	1,0
Сползание плитки, мм, не более	0,5
Заполнение швов, через, час.	24
Морозостойкость, не менее	F50

Сухая клеевая смесь White FIX поставляется в бумажных мешках по 25 кг.

Количество упаковок на поддоне - 56.

Гарантийный срок хранения в сухом помещении в таре изготовителя

12 месяцев с даты изготовления указанной на упаковке.